## 计入枝晶运动生长的铸锭宏观偏析的研究\*

张洋 张士杰 李云博 李日†

(河北工业大学材料科学与工程学院,天津 300401)

(2024年12月9日收到; 2025年2月19日收到修改稿)

合金铸锭凝固过程中经常伴随着游离枝晶在运动的同时生长运动及相互碰撞等现象,其对铸锭的温度 场、流场、溶质场及微观组织等具有不可忽视的影响,是研究铸锭凝固组织形成的关键问题之一. 元胞自动 机-格子玻尔兹曼 (CA-LB) 耦合模型近年来在处理运动枝晶方面发展迅速,该模型不仅可以很好地维持运动 枝晶的形貌,还可以合理地计算出枝晶间的相互碰撞.本文改进了模拟游离枝晶运动生长的元胞自动机-格子 玻尔兹曼模型,采用交替方向隐式迭代法求解导热微分方程,模拟参数不受稳定性条件限制. 分别验证了流 场与固相和温度场耦合的准确性. 随后采用该模型分别模拟了 Fe-0.34%C 合金铸锭中等轴晶运动与否的凝 固过程,模拟结果表明,等轴晶的运动会增大与临近枝晶的接触概率,会使铸锭中的晶粒尺寸更加均匀; 枝晶 的运动还会改变熔体中心部位的溶质分布,特别是增大了顶部正偏析的大小以及范围; 等轴晶的运动会受到 柱状晶的阻碍,所以 CET 区域受枝晶运动的影响不大.

关键词:铸锭,宏观偏析,数值模拟,枝晶运动 PACS: 81.10.Aj, 81.10.Mx, 47.11.Bc CSTR: 32037.14.aps.74.20241702

**DOI:** 10.7498/aps.74.20241702

#### 1 引 言

铸锭的凝固过程对其最终质量有极其重要的 影响,在其冷却凝固进程中,熔体内部存在着大量 等轴晶粒的移动、碰撞或分离、下沉及堆集等运动 行为,这些游离枝晶沉降在铸锭底部形成了底部三 角锥形负偏析,同时游离枝晶的运动也对铸锭凝固 过程的温度场、流场、溶质场、微观组织形貌等均 有影响.研究铸锭凝固过程中游离枝晶的运动对准 确预测铸锭质量有重要的意义.

当前模拟枝晶运动的主要方法是相场法 (phase field, PF),也有部分研究采用元胞自动机 (cellular automata, CA)模型,这两个模型在处理 枝晶运动方面各有优劣.Qi等<sup>[1]</sup>提出了一种包含 枝晶与熔体两相流动的相场模型,并将其用于模拟

铝基合金枝晶的运动生长以及碰撞行为,结果初步 说明了晶体沉降会影响溶质分布. Rátkai 等<sup>[2]</sup>使 用可重叠的多网格方案处理流体中运动粒子,其中 每个粒子都有一套独立的带有局部物理场的运动 网格, 通过多小球下落与强制对流下的枝晶 CET 过程验证了模型在模拟凝固过程中的枝晶生长、 运动和碰撞以及溶质扩散和熔体移动的可行性. Zhang 等<sup>[3]</sup> 同样使用多套网格的方法改进了基于 CA 与 LBM (lattice Boltzmann methods) 耦合的 方法模拟枝晶生长的模型, 它不仅能很好地维持运 动中枝晶的形貌,而且能很好地模拟出枝晶间的碰 撞行为. Sakane 等 [4] 使用相场法加上多 GPU 并 行计算模拟了铸锭中大量枝晶的运动过程. Ren 等同基于矢量相场和两相流模型对凝固过程中多 个枝晶的运动和生长进行了建模,模型中采用两级 时间步进方案、自适应网格细化和并行计算等方式

<sup>\*</sup> 国家自然科学基金 (批准号: 51475138, 51975182) 资助的课题.

<sup>†</sup> 通信作者. E-mail: sdzllr@163.com

<sup>© 2025</sup> 中国物理学会 Chinese Physical Society

提高计算速度,使用该模型分别模拟了单个与多 个 Al-Cu 合金的枝晶的沉降与生长. Yamanaka 等<sup>[6]</sup> 在 Takaki 的基础上引入双障碍势的多相场 (multi phase field, MPF)并评估了其准确性,并用来计 算多枝晶沉降与半固态变形过程. Zhang 等<sup>[7]</sup>在其 原有研究的基础上开发了一种 GPU 加速的 CA-LBM 耦合的模型,模拟了 Al-Cu 合金的 CET 过 程中大量的枝晶下落堆叠过程.

文献 [8-11] 采用这两种方法进行三维枝晶运动计算,与二维模拟相比,三维计算的计算量激增,即便是使用大型计算机集群也只能模拟相当有限的计算尺度<sup>[12]</sup>,大计算域模拟方面的研究存在巨大挑战.

宏观偏析数值模拟的研究在 Flemings 等<sup>[13]</sup> 于 20 世纪 60 年代提出局部溶质再分配方程之后 经过几十年的发展已经取得了较大进展. 20 世纪 80 年代 Bennon 和 Incropera<sup>[14]</sup> 将固相、液相和糊 状区统一为连续介质建立了连续介质模型,在他们 后续的研究<sup>[15]</sup> 中模拟了 NH<sub>4</sub>Cl-H<sub>2</sub>O 的凝固过程, 并首次预测了 A 型偏析. 20 世纪 80 年代末 Beckermann 和 Viskanta<sup>[16]</sup> 将模拟区域划分为有限个体 积单元,用同一套守恒方程处理体积单元内的固相 和液相,建立了体积平均模型.使用该模型模拟<sup>[17]</sup> 的最终凝固组织中存在顶部正偏析以及 A 型偏析. 在此之后的 21 世纪多相模型迅速发展,Wu 等<sup>[18]</sup> 建立了液相、柱状晶、等轴晶、气相的四相体积平 均模型,模拟了 CET 过程并与 10.5 t 铸件实验对 比,结果吻合良好.

连续介质模型和体积平均模型均是在连续性 方程的基础上建立起来的,多相体积平均模型虽然 考虑了不同的枝晶组织,但没有计算枝晶生长过程 中的具体形态.若要更加真实地模拟出铸锭中的宏 观偏析,枝晶的组织形貌与运动都是不可忽略的重 要因素.以往关于铸锭微观组织凝固的研究论文 中,考虑铸锭凝固过程中游离枝晶运动的数量很 少,其中模拟了大量枝晶运动的论文<sup>[4]</sup>并未给出最 终的完全凝固的计算结果,也没有分析枝晶的运动 是否会对铸锭中的偏析产生影响.本文拟旨本课题 组的研究基础上<sup>[3,7,19,20]</sup>,将游离枝晶的运动计入铸 锭凝固过程中,建立相应的数值模型,模拟分析铸 锭中微观组织的形成发展过程和宏观偏析的分布, 分析等轴晶运动对计算结果的影响.

#### 2 模型

本文采用 CA 模型计算枝晶的生长以及捕获、 LBM 处理流场、显示有限差分法计算溶质分布、 基于 FDM 的交替方向隐式 (alternating direction implicit, ADI) 方法处理温度场的演化. 分别采用 具有伽利略不变性的动量交换法 (Galilean-invariant momentum exchange GME) 和硬球模型处理 枝晶的运动和碰撞.

#### 2.1 CA-LBM 模型

CA 中的溶质扩散模型自 Rappaz 和 Thévoz<sup>[21]</sup> 提出之后经多位学者改进,本文采用 Zhu 等<sup>[22]</sup>于 2004 年改进的用于定量分析合金凝固过程的模型. 该模型考虑了温度、溶质浓度与界面曲率,可以很 好地模拟出枝晶微观组织的演化过程.枝晶尖端的 总过冷度由以下公式给出:

$$\Delta T = \Delta T_{\rm T} + m_{\rm l} [C - C_0] - \Gamma \bar{K}, \qquad (1)$$

其中 $\Delta T_{\rm T}$ 代表温度过冷,  $m_{\rm l}$ 是液相线斜率,  $C_0$ 是 初始浓度, 界面曲率 $\bar{K}$ 由(3)式计算,  $\Gamma$ 是 Gibbs-Thomson 系数可通过下式计算:

$$\Gamma = \bar{\Gamma} \{ 1 - \delta_{\mathsf{t}} \cos[4(\theta - \theta_0)] \}, \tag{2}$$

其中δ<sub>t</sub>为热力学各向异性系数, θ和θ<sub>0</sub>分别是固液 界面法向和晶体择优取向与水平面之间的夹角.

$$\overline{K} = \left[ \left( \frac{\partial f_{\rm s}}{\partial x} \right)^2 + \left( \frac{\partial f_{\rm s}}{\partial y} \right)^2 \right]^{-3/2} \left[ 2 \frac{\partial f_{\rm s}}{\partial x} \frac{\partial f_{\rm s}}{\partial y} \frac{\partial^2 f_{\rm s}}{\partial x \partial y} - \left( \frac{\partial f_{\rm s}}{\partial x} \right)^2 \frac{\partial^2 f_{\rm s}}{\partial y^2} - \left( \frac{\partial f_{\rm s}}{\partial y} \right)^2 \frac{\partial^2 f_{\rm s}}{\partial x^2} \right], \tag{3}$$

枝晶生长速度 Vg 为

$$V_{\rm g} = \mu_{\rm k} \Delta T \{ 1 + \delta_{\rm k} \cos[4(\theta - \theta_0)] \}, \qquad (4)$$

其中 $\mu_k$ 是界面动力学系数, $\delta_k$ 代表动力学各向异性的大小.

界面元胞的固相变化率可以由枝晶生长速度 Vg通过下式计算:

$$\frac{\partial f_{\rm s}}{\partial t} = G \frac{V_{\rm g}}{\Delta a},\tag{5}$$

其中  $f_s$ 是固相分数、t是时间、 $\Delta a$ 是元胞尺寸、G是几何因子,与邻近元胞状态相关,可通过下式计算:

$$G = b_0 \left( \sum_{m=1}^{4} s_m^{\rm I} + \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{m=1}^{4} s_m^{\rm II} \right), \tag{6}$$

式中 $b_0$ 是经验系数,一般取 $0.4.s_m^{II}$ 和 $s_m^{II}$ 分别代表元胞最邻近与次临近的元胞状态:

$$s^{\rm I}, s^{\rm II} = \begin{cases} 0, & (f_{\rm s} < 1) \\ 1, & (f_{\rm s} = 1) \,. \end{cases}$$
(7)

LBM 采用单松弛时间的 D2Q9 模型处理流场的演化过程,相应的格子玻尔兹曼方程如下:

$$f_{i}(x + e_{i}\Delta t, t + \Delta t) - f_{i}(x, t)$$
$$= \frac{1}{\tau_{f}} \left[ f_{i}^{eq}(x, t) - f_{i}(x, t) \right] + F_{i}(x, t), \qquad (8)$$

其中,  $x \approx t \beta$ 别代表粒子的位置与时间;  $\Delta t$ 代表 时间步长;  $e_i$ 代表离散后的粒子速度,  $f_i$ 为流场的 粒子分布函数,  $\tau_f$ 为流场的松弛时间,  $F_i$ 为流场 的外力项, 流场的平衡分布函数  $f_i^{eq}$ 可通过下式计 算获得

$$f_{i}^{eq}(\boldsymbol{x},t) = \omega_{i}\rho \left(1 + 3\frac{\boldsymbol{e}_{i} \cdot \boldsymbol{u}}{c^{2}} + 4.5\frac{(\boldsymbol{e}_{i} \cdot \boldsymbol{u})^{2}}{c^{4}} - 1.5\frac{|\boldsymbol{u}|^{2}}{c^{2}}\right),$$
(9)

其中 $\omega_i$ 是权重系数, *c*是格子声速, *u*是流体宏观 速度, 流场的松弛时间 $\tau_f$ 与运动黏度 $\nu$ 存在以下 关系:

$$\tau_{\rm f} = 3 \frac{\Delta t}{\Delta x^2} \nu + 0.5. \tag{10}$$

流场中的外力项可通过下式计算:

$$F_{i}(x,t) = \left(1 - \frac{1}{2\tau_{f}}\right)\omega_{i}\left(3\frac{e_{i} - u}{c^{2}} + 9\frac{e_{i} \cdot u}{c^{4}}\right)F\Delta t,$$
(11)

根据 Boussinesq 近似<sup>[23]</sup>,在小 Mach 数流动条件 下除浮力项外流体的密度为常数,在浮力部分密度 表示为局部温度与浓度的线性函数:

$$\rho = \rho_0 \left[ 1 - \beta_T \left( T - T_0 \right) - \beta_C \left( C - C_0 \right) \right], \quad (12)$$
  
是粒子受到的合力 F 由下式计算:

$$F = \rho \boldsymbol{g} - \rho_0 \boldsymbol{g} = -\boldsymbol{g} \rho_0 \beta_{\mathrm{T}} \left( T - T_0 \right) - \boldsymbol{g} \rho_0 \beta_{\mathrm{C}} \left( C - C_0 \right),$$
(13)

其中g为重力加速度; $\rho_0$ ,  $T_0$ ,  $C_0$ 分别是初始密度, 温度和浓度; $\beta_T$ 和 $\beta_C$ 分别为温度膨胀系数与溶质膨胀系数. 流体的密度 $\rho$ , 速度u由下式计算:

$$\rho = \sum_{i=0}^{8} f_i, \ \rho u = \sum_{i=0}^{8} e_i f_i.$$
(14)

#### 2.2 溶质场计算的数值格式

大多数使用 LBM 计算枝晶溶质分布的研究 都是假设固相不扩散来简化问题,这种假设很大程 度上影响了铸锭完全凝固后的溶质分布,而显式有 限差分法可以有效地同时处理固相、液相以及界面 处的溶质扩散问题,使计算的结果更加符合实际情 况.同时考虑固相扩散与液相扩散的对流方程<sup>[24]</sup> 如下:

$$\frac{\partial C_{\rm e}}{\partial t} + \boldsymbol{u} \cdot \nabla C_{e} = \nabla \cdot (D_{\rm e} \nabla C_{\rm e}) + C_{\rm e} (1-k) \frac{\partial f_{\rm s}}{\partial t}, \quad (15)$$

其中u是速度矢量, $f_s$ 是单位元胞的固相率,  $\nabla$ 是 梯度算子,k为固相与液相间的平衡分配系数,t是时间, $C_e$ 与 $D_e$ 分别代表不同条件下等价处理的 溶质组分与扩散系数,具体处理见表 1,其中 $C_1$ ,  $C_s$ 分别表示液相与固相中的溶质浓度, $D_s$ 和 $D_l$ 分 别表示液相与固相中的溶质扩散系数.

表 1 不同位置的  $C_e$  与  $D_e$  的取值方法 Table 1. Methods of taking values of  $C_e$  and  $D_e$  at different locations.

	液相	固相	界面	界面与固相之间	界面与液相之间
$C_{e}$	$C_{\rm l}$	$C_{\rm s}/k$	$C_{l}$	$C_{l}$	$C_{l}$
$D_{e}$	$D_{l}$	$D_{s}$	$D_{l}$	$D_{s}$	$D_{l}$

固液界面的溶质分配方法如下:

$$C_{\rm s} = kC_{\rm l}.\tag{16}$$

对于每个固相率非零的界面元胞 n, 在迭代 N 次后 其溶质成分由下式计算:

$$C_{\rm s} = \frac{\sum_{n=1}^{N} k \Delta f_{\rm s}(n) C_{\rm l}(n)}{\sum_{n=1}^{N} \Delta f_{\rm s}(n)},\tag{17}$$

其中N代表该元胞转变为界面元胞后进行的迭代 次数,当一个元胞被捕获为界面元胞时,N=1.

#### 2.3 温度场计算的数值格式

合金的溶质扩散系数 D<sub>1</sub>、运动黏度ν以及热扩 散率α之间的差距很大,往往会超过3个数量级, 常规方法无法同时满足溶质场、流场以及温度场这 三场的稳定性条件.本文采用 ADI 方法计算三场 中稳定性条件最为苛刻的温度场,该方法可以将二 维问题转化为一维问题,在每一迭代步中,所求解 的方程具有更为简单的结构. 在每一次 ADI 方法的循环中都会分别经历一次 X方向的隐式计算与 Y方向上的隐式计算.(18) 式为包含对流项的温度扩散方程,其中 u 是速度矢量,  $\nabla \pi \nabla^2$ 分别是梯度算子和拉普拉斯算子,为 了方便解释下文以二维不含对流项的导热微分方程 (19) 式为例加以说明:

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \boldsymbol{u} \cdot \nabla T = \alpha \nabla^2 T, \qquad (18)$$

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left\{ \frac{\partial^2 T}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 T}{\partial^2 y} \right\}, \ \alpha = \frac{\lambda}{\rho C_{\rm p}}, \qquad (19)$$

其中 $\alpha$ 为热扩散率,由热导率 $\lambda$ ,密度 $\rho$ 和热容 $C_p$ 共同决定. 通过时间导数向前差分,空间导数中心差分将 换热方程离散.并拆分为 *X* 与 *Y*两个方向迭代处 理,对于 *X*方向来说:

$$\frac{T_{i,j}^{n+0.5} - T_{i,j}^{n}}{\Delta t/2} = \alpha \left( \frac{T_{i+1,j}^{n+0.5} - 2T_{i,j}^{n+0.5} - T_{i-1,j}^{n+0.5}}{\Delta x^2} + \frac{T_{i+1,j}^{n} - 2T_{i,j}^{n} - T_{i-1,j}^{n}}{\Delta y^2} \right),$$
(20)

可以整理为以下形式:

$$a_{i,j}T_{i+1,j}^{n+0.5} + b_{i,j}T_{i,j}^{n+0.5} + c_{i,j}T_{i-1,j}^{n+0.5} = d_{i,j}.$$
 (21)  
$$\stackrel{\text{(21)}}{=} 1 \, \text{B}:$$

$$\begin{cases} i = 1, & a_{1,1}T_{0,1}^{n+0.5} + b_{1,1}T_{1,1}^{n+0.5} + c_{1,1}T_{2,1}^{n+0.5} = d_{1,1}, \\ i = 2, & a_{2,1}T_{1,1}^{n+0.5} + b_{2,1}T_{2,1}^{n+0.5} + c_{2,1}T_{3,1}^{n+0.5} = d_{2,1}, \\ i = 3, & a_{3,1}T_{2,1}^{n+0.5} + b_{3,1}T_{3,1}^{n+0.5} + c_{3,1}T_{4,1}^{n+0.5} = d_{3,1}, \\ \dots & \dots \\ i = N - 1, & a_{N-1,1}T_{N-2,1}^{n+0.5} + b_{N-1,1}T_{N-1,1}^{n+0.5} + c_{N-1,1}T_{N,1}^{n+0.5} = d_{N-1,1}. \end{cases}$$
(22)

综上, 当j = 1时, X方向的 ADI 算法可写为以下形式:

$$\begin{bmatrix} b_{1,1} & c_{1,1} & \cdot & \cdots & \cdot \\ a_{2,1} & b_{2,1} & c_{2,1} & \cdots & \cdot \\ \cdot & a_{3,1} & b_{3,1} & \cdots & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & a_{N-1,1} & b_{N-1,1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_{1,1}^{n+0.5} \\ T_{2,1}^{n+0.5} \\ T_{3,1}^{n+0.5} \\ \cdots \\ T_{N-1,1}^{n+0.5} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d_{1,1} - a_{1,1}T_{0,1}^{n+0.5} \\ d_{2,1} \\ d_{3,1} \\ \cdots \\ d_{N-1,1} - c_{N-1,1}T_{N,1}^{n+0.5} \end{bmatrix},$$
(23)

以此类推可以得到经过一半时间步不同行数的温度分布.

Y方向的导热微分方程如下:

$$\frac{T_{i,j}^{n+1} - T_{i,j}^{n+0.5}}{\Delta t/2} = \alpha \left\{ \frac{T_{i+1,j}^{n+0.5} - 2T_{i,j}^{n+0.5} - T_{i-1,j}^{n+0.5}}{\Delta x^2} + \frac{T_{i+1,j}^{n+1} - 2T_{i,j}^{n+1} - T_{i-1,j}^{n+1}}{\Delta y^2} \right\},\tag{24}$$

同样可以整理类似 (21) 式的格式:

$$a_{i,j}T_{i,j+1}^{n+1} + b_{i,j}T_{i,j}^{n+1} + c_{i,j}T_{i,j-1}^{n+1} = d_{i,j},$$
(25)

由于整个计算域上半个时间步的温度  $T_{i,j}^{n+0.5}$ 已经通过 (23) 式计算求得, 它们将被并入常数项数组 d 中. 当 i = 1 时:

$$\begin{cases} j = 1, & a_{1,1}T_{1,0}^{n+1} + b_{1,1}T_{1,1}^{n+1} + c_{1,1}T_{1,2}^{n+1} = d_{1,1}, \\ j = 2, & a_{1,2}T_{1,1}^{n+1} + b_{1,2}T_{1,2}^{n+1} + c_{1,2}T_{1,3}^{n+1} = d_{1,2}, \\ j = 3, & a_{1,3}T_{1,2}^{n+1} + b_{1,3}T_{1,3}^{n+1} + c_{1,3}T_{1,4}^{n+1} = d_{1,3}, \\ \dots & \dots \\ j = N - 1, & a_{1,N-1}T_{1,N-2}^{n+1} + b_{1,N-1}T_{1,N-1}^{n+1} + c_{1,N-1}T_{1,N}^{n+1} = d_{1,N-1}. \end{cases}$$
(26)

整理后 Y方向的 ADI 算法可写为以下形式:

[	$b_{1,1}$	$c_{1,1}$			··· ]	Γ	$T_{1,1}^{n+1}$	1
	$a_{1,2}$	$b_{1,2}$	$c_{1,2}$				$T_{1,2}^{n+1}$	
		$a_{1,3}$	$b_{1,3}$				$T_{1,3}^{n+1}$	=
					$c_{1,N-2}$			
				$a_{1,N-1}$	$b_{1,N-1}$	L	$T_{1,N-1}^{n+1}$	

先对整个计算域的每一行都进行一次 *X* 方向 的隐式计算,此时经过了 Δ*t*/2,再根据求得的新的 温度值对整个计算域的每一列进行 *Y* 方向的隐式 计算,至此完成了一次温度场 ADI 方法的计算.

对流项采用迎风格式处理,带有对流项的温度 扩散方程同样可以在离散后整理成如 (23) 式和 (27) 式的形式,由于系数矩阵是三对角矩阵,使用 追赶法很容易求出某一时刻同一行或列温度的值. 凝固过程中的潜热采用等效比热法处理,此方法认 为铸件凝固过程中的比热容由两部分组成,一是铸 件材料的真实比热容,二是结晶潜热对相变过程比 热容的贡献,即

$$C_{\rm E} = C_{\rm p} - L \frac{\partial f_{\rm s}}{\partial T},\tag{28}$$

式中,  $C_{\rm E}$  是等效比热容,  $C_{\rm p}$  是真实比热容, L 是结晶潜热.

#### 2.4 枝晶运动与碰撞的数值模型

将在熔体中运动的枝晶看作刚体处理,采用具 有伽利略不变性的动量交换法<sup>[25]</sup>计算流体对其界 面的作用力,计算方法如下:

$$\boldsymbol{F}(x) = \sum_{i \in x} (e_i - v) \tilde{f}_i(\boldsymbol{x}_{\mathrm{f}}, t) - (e_{\bar{i}} - v) \tilde{f}_{\bar{i}}(\boldsymbol{x}_{\mathrm{b}}, t), \quad (29)$$

其中下标 i 和 i 表示粒子迁移的相反方向; f 和 b 分 别表示相邻的流体和边界点,  $\tilde{f}_i(\mathbf{x}_{\rm f},t)$  和  $\tilde{f}_i(\mathbf{x}_{\rm b},t)$ 表示流体和边界节点碰撞后的分布函数, 使用曲线 边界条件<sup>[26]</sup> 处理. 边界速度 v 计算方法如下:

$$v = v_{\alpha} + \omega_{\alpha} \times (x - \mathbf{R}), \qquad (30)$$

其中  $\mathbf{R}$  是枝晶质心的位置,  $v_{\alpha}$  和  $\omega_{\alpha}$  分别为平动与转动速度.考虑重力与浮力的影响,  $\alpha$  枝晶受到总

$T_{1,1}^{n+1}$	1	$d_{1,1} - a_{1,1}T_{1,0}^{n+1}$	]	
$T_{1,2}^{n+1}$		$d_{1,2}$		
$T_{1,3}^{n+1}$	=	$d_{1,3}$		(27)
$T_{1,N-1}^{n+1}$	]	$d_{1,N-1} - c_{1,N-1} T_{1,N}^{n+1}$	]	

的力 $F_{\alpha}$ 和扭矩 $T_{\alpha}$ 为

$$\boldsymbol{F}_{\alpha} = \sum_{x \in \Omega} \left[ \boldsymbol{F}(x) + \left( 1 - \frac{\rho_1}{\rho_s} \right) M_{\alpha} \boldsymbol{g} \right], \qquad (31)$$

$$T_{\alpha} = \sum_{x \in \Omega} \left[ (\boldsymbol{x} - \boldsymbol{R}) \times \boldsymbol{F}(\boldsymbol{x}) \right], \qquad (32)$$

其中 $\Omega$ 代表枝晶 $\alpha$ 的边界; $\rho_1$ 和 $\rho_s$ 分别为液相与 固相的密度,固相质量计算表达式为 $M_{\alpha} = \sum_{x \in \alpha} \rho_s f_s(x)$ .

枝晶的速度与角速度为

$$M_{\alpha}\frac{\mathrm{d}v_{\alpha}}{\mathrm{d}t} = F_{\alpha}, \quad I_{\alpha}\frac{\mathrm{d}\omega_{\alpha}}{\mathrm{d}t} = T_{\alpha}, \tag{33}$$

其中 $I_{\alpha}$ 为惯性张量.

假定游离枝晶在熔体中的碰撞为完全弹性碰 撞,采用硬球模型处理碰撞步骤,将枝晶看作刚性 粒子并对其应用动量定理与动量矩定理:

$$m(v-v_0) = \mathbf{S}, \ \mathbf{I}(\omega-\omega_0) = r\mathbf{S},$$
 (34)

其中m为枝晶质量, $v_0$ 和v是碰撞前后的速度; $\omega_0$ 和 $\omega$ 是碰撞前、后的角速度;**S**为内力冲量.

枝晶碰撞的瞬间,由于两枝晶碰撞所受内力冲 量相等,根据冲量定理和冲量矩定理,可以求得:

$$\begin{cases} m_1 \boldsymbol{v}_{10} + m_2 \boldsymbol{v}_{20} = m_1 \boldsymbol{v}_1 + m_2 \boldsymbol{v}_2 \\ \boldsymbol{I}_1 (\omega_1 - \omega_{10}) = m_1 (\boldsymbol{v}_1 - \boldsymbol{v}_{10}) \boldsymbol{r}_1 \\ \boldsymbol{I}_2 (\omega_2 - \omega_{20}) = m_2 (\boldsymbol{v}_2 - \boldsymbol{v}_{20}) \boldsymbol{r}_2, \end{cases}$$
(35)

其中 $\omega_{10}$ , $\omega_{20}$ 和 $\omega_1$ , $\omega_2$ 分别为枝晶 1 和 2 碰撞前 与碰撞后的角速度; $v_{10}$ , $v_{20}$ 和 $v_1$ , $v_2$ 分别为枝 晶 1 和 2 碰撞前与碰撞后的速度; $I_1$ , $I_2$ 为枝晶 1 和 2 的转动惯量; $r_1$ 和 $r_2$ 分别为碰撞点与枝晶 1 和 2 质心的位置矢量.引入恢复系数 e便可求得 两碰撞枝晶的平动与转动速度:

$\begin{bmatrix} m_1 \\ 0 \\ -m_1 r_{1y} \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{array}{c} 0 \\ m_1 \\ m_1 r_{1x} \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{array}$	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ I_{1} \\ 0 \\ r_{1y} \\ r_{1} \end{array}$	$m_2 \\ 0 \\ 0 \\ -m_2 r_{2y} \\ 1 \\ 0$	$egin{array}{c} 0 & m_2 & \ 0 & m_2 r_{2x} & \ 0 & \ 1 & \ \end{array}$	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ I_2 \\ -r_{2y} \\ -r_2 \end{array}$	$\begin{bmatrix} v_{1x} \\ v_{1y} \\ \omega_1 \\ v_{2x} \\ v_{2y} \end{bmatrix} =$	$\begin{bmatrix} m_1 v_{10x} + m_2 v_{20x} \\ m_1 v_{10y} + m_2 v_{20y} \\ -m_1 r_{1y} v_{10x} + m_1 r_{1x} v_{10y} + I_1 \omega_{10} \\ -m_2 r_{2y} v_{20x} + m_2 r_{2x} v_{20y} + I_2 \omega_{20} \\ e_x v_{10x} - e_x r_{1y} \omega_{10} - e_x v_{20x} + e_x r_{2y} \omega_{20} \\ e_x v_{10x} - e_x r_{1y} \omega_{10} - e_x v_{20x} + e_x r_{2y} \omega_{20} \end{bmatrix}$	. (36)
0	-1	$r_{1x}$	0	1	$-r_{2x}$	$\left\lfloor \omega_2 \right\rfloor$	$\left[ e_{y}v_{10y} - e_{y}r_{1x}\omega_{10} - e_{y}v_{20y} + e_{y}r_{2x}\omega_{20} \right]$	

#### 3 模型验证

枝晶的生长运动以及相互碰撞模型已经在本 课题组发表的论文<sup>[3]</sup>中进行验证,枝晶生长过程中 的溶质变化也已在文献 [20]中进行检验,单个枝晶 在运动生长的过程中全域平均溶质与初始值的偏 差在 0.014% 以内,且随着枝晶的生长,偏差还会 逐渐减小,本文使用的溶质模型满足守恒条件.本 节分别通过圆柱绕流与 Rayleigh-Bénard 对流检 验本模型流固耦合与自然对流的准确性.

#### 3.1 流固耦合的准确性验证

在模拟铸锭凝固的过程中,整个计算域的固相 分数会随着时间的变化发生变化,为了验证本模型 计算流固耦合的准确性,采用圆柱绕流作为准确性 测试案例.本节将计算域划分为100×100的均匀 正方形网格,流场的松弛时间τ=0.6.算例的物理 模型如图1所示,计算区域上下边界为周期性边界 条件,流体与固体间的迁移过程采用反弹格式处理.



图 1 圆柱绕流物理模型 Fig. 1. Model of the flow around a cylinder.

圆柱绕流流固耦合问题中,圆柱体被视为一个 不发生形变的刚体,而流体在驱动力F的作用下绕 过圆柱体.对如图1所示的绕流问题,Drummond 和 Tahir<sup>[27]</sup>采用解析方法得出了近似解:

$$U_{\text{ave}} = [F/(8\pi\mu)] [\ln(1/F_{\text{s}}) - 1.47633597 + 2F_{\text{s}} - 1.77428264F_{\text{s}}^2 + 4.07770444F_{\text{s}}^3$$

$$-4.84227402F_{\rm s}^4 + O(F_{\rm s}^5)], \qquad (37)$$

其中,  $U_{ave}$ 代表整个计算域中流体的平均流速 (m/s),  $F_s$ 代表障碍物在计算区域中的体积分数,  $\mu$ 代表 黏度.

为了方便分析和对比,将 (37) 式以 F/(8πμ) 为

参考将流场的平均速度无量纲化可得

$$U_{\rm nor} = \frac{U_{\rm ave}}{F/(8\pi\mu)} = \ln(1/F_{\rm s}) - 1.47633597 + 2F_{\rm s}$$
$$-1.77428264F_{\rm s}^2 + 4.07770444F_{\rm s}^3$$
$$-4.84227402F_{\rm s}^4 + O(F_{\rm s}^5), \qquad (38)$$

其中, Unor 为无量纲的流场平均速度.

为了更直观地展示固相分数对流场的影响, 图 2 采用红色箭头表示流场的分布情况,箭头的长 度代表流速的大小,方向代表流体流动的方向.当 固相分数较小时流场流速较大;反之,当固相分数 较大时流场流速较小.这是由于流体在流动过程中 受到了固体的阻碍,固相体积分数越大,流固边界 就越长,固体障碍物对流体的阻碍作用就越强.因 此,在同样大的外力驱动下固相分数越高则平均流 速就越低.图 3 为本文所用模型与解析解之间的对 比结果,可以明显看出本次模拟计算得到的结果与 解析近似解的结果吻合良好.



图 2 圆柱绕流的结果 (a)  $F_{\rm s}=0.02;$  (b)  $F_{\rm s}=0.038;$  (c)  $F_{\rm s}=0.138;$  (d)  $F_{\rm s}=0.363$ 

Fig. 2. Result of the flow around a cylinder: (a)  $F_{\rm s}=$  0.02; (b)  $F_{\rm s}=$  0.038; (c)  $F_{\rm s}=$  0.138; (d)  $F_{\rm s}=$  0.363.

#### 3.2 自然对流条件下温度场的准确性验证

Rayleigh-Bénard 对流经常作为不可压缩热 LBM 的验证案例. 相关的物理模型以及边界条件 如图 4 所示. 流体置于长为 *L*高为*H*的矩形腔中, 其长高比*L*/*H* = 2矩形腔上下壁均为无滑移固壁 边界,上下温度恒定为*T*<sub>c</sub>和*T*<sub>h</sub>,且*T*<sub>c</sub> < *T*<sub>h</sub>. 在模 拟过程中,使用非平衡外推格式处理流场上下边 界,左右两边采用周期性边界条件.



图 3 圆柱绕流结果对比

Fig. 3. Comparison of results.



图 4 Rayleigh-Bénard 自然对流模型示意图 Fig. 4. Schematic of the Rayleigh-Bénard natural convection model.

瑞利数 Ra 是表征流体运动强烈的一个无量纲 参数,根据线性稳定性的分析,在 Boussinesq 假设 的前提下,当流体流动的 Ra 数大于临界值 Rac 时, 流体的流动将丧失稳定性,热量的传递机制将由导 热转换成对流换热.参数 Ra 为

$$Ra = \frac{\boldsymbol{g}\beta_{\rm T}(T_{\rm h} - T_{\rm c})H^3}{\alpha\nu},\tag{39}$$

式中, g为重力加速度,  $\beta_T$ 为热膨胀系数,  $\alpha$ 为热

扩散率, ν为运动黏度.

Nu 数是表征换热快慢的一个重要参数,可以 作为检验程序正确性的标准, Nu 数定义为

$$Nu = 1 + \frac{\langle u_y T \rangle H}{\alpha (T_{\rm h} - T_{\rm c})},\tag{40}$$

式中,  $u_y$ 为 y方向的速度, H代表系统宽度,  $\langle \cdot \rangle$ 代表整个区域的系统平均值.

此算例中 Nu 随 Ra 的变化规律遵循以下经验 公式<sup>[28]</sup>:

$$Nu = 1.56 (Ra_{\rm c}/Ra_{\rm t,c})^{0.296}.$$
 (41)

在本模拟中, Prandtl 数  $Pr = \nu/\alpha$  固定为 0.71, 上壁面温度取无量纲值为  $T_c = 0$ ,下壁面温度取 无量纲值  $T_h = 1.0$ .为方便展示边界条件已在图中 标出.

温度场与压力场的初始条件如下:

$$T(x, y) = \left[ T_{\rm h} - (T_{\rm h} - T_{\rm c}) \frac{y}{h} \right] \times \left[ 1 + 0.001 \cos\left(\pi x/l\right) \right], \qquad (42)$$

$$p(x,y) = \left[1 + \frac{\rho\beta_{\rm t}g(T_{\rm h} - T_{\rm c})y}{2} \left(1 - \frac{y}{h}\right)\right] \times \left[1 + 0.001 \cos\left(\pi x/l\right)\right].$$
(43)

当对流到达最终的稳定状态时,典型的温度场如图 5 所示,可以观察到,由于底部和顶部壁之间的温度梯度引起的流体密度之间的差异造成的对流现象.在较小 Rayleigh 数 *Ra*条件下等温线形状较为平缓,靠近上下壁面的边界层较厚,随着瑞利数的增大,对流作用的效果逐渐增强,等温线形状逐渐由平缓转为曲折,结果与参考文献 [29] 相一致.



图 5 不同 Ra 数下系统达到稳态时的等温线分布 (a) Ra = 2500; (b) Ra = 5000; (c) Ra = 10000; (d) Ra = 50000Fig. 5. Isothermal distribution of the system reaching steady state for different Ra numbers: (a) Ra = 2500; (b) Ra = 5000; (c) Ra = 10000; (d) Ra = 50000.

图 6 给出了本文计算得到的 Nu 随 Ra 变化与 经验式计算结果以及 Clever 和 Busse<sup>[30]</sup> 计算得到 的结果对比.可知,本文模型的计算结果与经验式 以及先前文献中的结果吻合良好.



图 6 稳态 Nu数随 Ra数的变化规律 Fig. 6. Variation rule of steady state Nu number with Ra number.

4 结果与讨论:

本文模拟用到的 Fe-0.34%C 合金的物理模型如图 7 所示, 计算区域为  $L \times H = 10 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$ , 铸件的顶部绝热, 其余部分采用对流换热边界条件, 内部的初始温度设定为 1811.65 K, 环境温度恒定为 300 K, 其余模拟参数由表 2 给出,

表 2 模拟用到的参数

I	able	2	. F	arame	ters ι	ised	for	simul	ation.

Physical parameter	Value
Solidus temperature, $T_{\rm m}/K$	1811.15
Liquidus temperature, $T_0/K$	1723.15
Liquidus slope, $m_l/(K \cdot \%^{-1})$	-80.45
Interface kinetics coefficient, $\mu_k/(10^{-3} \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{K})$	2
Kinetic anisotropy strength, $\delta_k$	0.3
Thermodynamic anisotropy, $\delta_t$	0.3
Liquid Viscosity, $\nu/(10^{-3} \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1})$	3.6
Diffusivity in liquid, $D_l/(10^{-8} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1})$	2
Diffusivity in solid, $D_s/(10^{-9} \text{ m}^2 \cdot \text{s}^{-1})$	1
Partition coefficient, $k$	0.36
Average Gibbs-Tomson coefficient, $\bar{\Gamma}/(10^{-7} \text{ m}\cdot\text{K})$	1.9
Specific heat capacity, $C_{\rm p}/(J \cdot {\rm kg}^{-1} \cdot {\rm K}^{-1})$	455
Convective heat transfer coefficient, $h/(W \cdot m^{-2} \cdot K^{-1})$	600
Thermal conductivity, $\lambda/(W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$	30
Thermal expansion coefficient, $\beta_T/(10^{-4} \text{ K}^{-1})$	2
Solutal expansion coefficient, $\beta_{\rm c}/(10^{-2} \%^{-1})$	1.1
Latent heat, $L/(10^3 \mathrm{J\cdot kg^{-1}})$	269.55
Density, $\rho/(kg \cdot m^{-3})$	7001

表中模拟参数源自文献 [31, 32], 热力学参数源自相图软件 Thermo-Calc.



图 7 铸锭物理模型 Fig. 7. Physical model of ingot.

#### 4.1 不考虑等轴晶运动时的铸锭宏观偏析 的计算分析

图 8 为不考虑等轴晶运动时铸锭的凝固过程, 每张分图的左半边展示了特定时刻的晶体形貌,右 半边展示相同时刻的溶质分布,图中箭头的长短代 表流速的大小,箭头越长流速越大,箭头方向代表 流体的流动方向.

在凝固开始时,在壁面处形核的晶粒在对流换 热边界条件的作用下获得了足够的过冷度开始沿 着散热的相反方向生长呈规则的柱状排列,为柱状 晶. 随着这些柱状晶的继续生长, 排出的溶质富集 在固液界面处,在几何形状的影响下铸锭左下以及 右下方的拐角处很容易发生溶质富集,图 8(a)中 区域 ZONE2 所示. 区域在图 8(a) 的区域 ZONE1 中也存在着一定程度的溶质富集,不均匀分布的溶 质引起的自然对流流线向上,对流作用将溶质从铸 锭底部带到铸锭上方,几何形状限制了这些溶质继 续向上运动并进一步促成了这块区域的溶质富集. 凝固前期柱状晶的生长主要受热过冷影响,壁面处 的柱状晶在向铸锭内部生长的过程中前沿的溶质 会受到自然对流的影响. 固液界面处高浓度溶质受 对流影响由底部向顶部运动的过程中会在固相的 溶质分布上呈现出一条较高浓度的偏析带 (图 8(a), (b) 中 Line 1 和 Line 2 所指示的区域), 与文献 [19] 中描述的偏析形成过程一致. 由于此区域在铸锭的 左右两侧对称出现呈 A 型,该类偏析被称为 A 型



图 8 不考虑等轴晶运动时铸锭的凝固过程 (a) t = 2.0 s; (b) t = 4.5 s; (c) t = 4.6 s; (d) t = 4.8 s; (e) t = 5.2 s; (f) t = 5.6 s; (g) t = 6.0 s; (h) t = 7.0 s; (i) t = 10.0 s; (j) t = 18.0 s

Fig. 8. Solidification process of ingot without considering the equiaxial crystal motion: (a) t = 2.0 s; (b) t = 4.5 s; (c) t = 4.6 s; (d) t = 4.8 s; (e) t = 5.2 s; (f) t = 5.6 s; (g) t = 6.0 s; (h) t = 7.0 s; (i) t = 10.0 s; (j) t = 18.0 s.

偏析. 在凝固的后期由于固相之间溶质会发生扩散 偏析区域会逐渐减小,如图 8(h)—(j)中 Line 1和 Line 2之间区域所示. 如图 8(a), (b)区域 ZONE 1 所示,这里的固相前沿在对流引起的溶质富集作用 下生长速度较慢,随着凝固的持续进行铸锭顶部会 出现一部分浓度凸起区域.图 8(j)为直到固相完全 凝固,区域1也保持着相对较高的溶质浓度.

合金中的柱状晶在足够高的温度梯度下也总 是稳定的.在本节的模拟条件下,铸锭的壁面部分 直接暴露于冷却介质中,在凝固前期如图 8(a)— (d)所示,铸锭边缘与熔体内部之间存在很高的温 度梯度,表面处的柱状晶近乎呈平面状向前推进. 对流与扩散改变了界面与熔体内部的温度梯度,再 加上自然对流带走了部分富集在前端的溶质从而 减小了枝晶生长的阻力,原本平面状向前推进的柱 状晶以树枝状向前生长.铸锭底部两角上的枝晶, 如图 8(b)—(e)中区域 ZONE 2 所示,在两边同时 散热的条件下拥有比周围柱状晶大的生长驱动力, 当界面前沿的温度梯度发生变化时它们会最先以 树枝状向熔体内部生长.当柱状晶向前推进到一定 程度时,界面前沿出现了等轴晶(图 8(e)),当等轴 晶数量增加且生长到一定尺度时,柱状晶前沿停止 推进(图 8(f)),此后则主要为铸锭内部的等轴晶的 形核和生长过程,直至凝固结束(图 8(j)).

#### 4.2 考虑等轴晶运动时铸锭宏观偏析的 计算分析

计入等轴晶运动的铸锭凝固过程如图 9 所示, 其中 A 偏析的形成与演化过程、界面推进的方式 以及图 9(a), (b) 区域 ZONE 1 标注的溶质浓度突 出部分的形成原因皆与上节相同.

图 9(c)—(e) 表示不同时刻下的铸锭形貌与溶质分布,图 9(e) 右侧的竖直 Line 3,4和5表示了时间段下两个枝晶在竖直方向运动的距离,其中 Line 3和 Line 4的长度分别表示白色区域枝晶从 4.6—4.8 s 与 4.8—5.0 s 的运动距离. Line 5 的长度



图 9 考虑等轴晶运动的铸锭凝固过程 (a) t = 2.0 s; (b) t = 4.5 s; (c) t = 4.6 s; (d) t = 4.8 s; (e) t = 5.2 s; (f) t = 5.6 s; (g) t = 6.0 s; (h) t = 7.0 s; (i) t = 10.0 s; (j) t = 18.0 s

Fig. 9. Solidification process of ingot considering equiaxial crystal motion: (a) t = 2.0 s; (b) t = 4.5 s; (c) t = 4.6 s; (d) t = 4.8 s; (e) t = 5.2 s; (f) t = 5.6 s; (g) t = 6.0 s; (h) t = 7.0 s; (i) t = 10.0 s; (j) t = 18.0 s.

表示 Dendrite 枝晶 164 从 4.8—5.0 s 运动的距离, 靠近壁面的枝晶由于所处位置向上的浮力大于自 身受到的重力会自下向上移动,但随着时间的推移 枝晶长大重力增大, Dendrite 枝晶 152 上浮的距离 明显低于同时刻的 Dendrite 枝晶 164.

自由枝晶的运动状态大多都可以通过流线的 方向得出.图 9(g), (h) 中 Dendrite 枝晶 200 受到 流体力和重力的作用向下移动, 与下方的枝晶发生 接触后运动停止.图 9(i) 中的 Dendrite 枝晶 210 和 Dendrite 枝晶 216 在外力的作用下旋转碰撞, 最后与周围枝晶接触不再发生移动.

#### 4.3 等轴晶的运动对铸锭微观组织和形貌 的影响

#### 4.3.1 形貌对比

由图 10 可以看出,等轴晶运动与否对铸锭的 微观组织形貌具有显著的影响.本文的计算假设铸 锭沿中轴线左右两侧对称形核,可以明显看出无论 运动与否在铸锭完全凝固之后大部分区域都保持 了很高的对称性,但是在计人枝晶运动的情况下, 凝固中期流场的演化变得复杂再加上枝晶之间的 相互碰撞,铸锭上方区域变得不再左右对称,同时 也不会长出特别的大的枝晶.总体来看,枝晶运动 具有细化晶粒的作用.如图 10(b)中编号为 180, 176 以及 190 的枝晶以及它们对称方向的枝晶因 为在生长过程中没有其余固相阻碍生长,完全凝固 后的晶粒尺寸会相对较大;图 10(a)中的晶粒大小 相对平均,等轴晶的运动会增大阻碍其他枝晶生长 的概率.例如两张图中的 21 号枝晶大小不同,在 等轴晶存在运动的情况下 160 号枝晶会阻碍 21 号 枝晶的生长,而在不运动的情况下 21 号枝晶是受 到壁面处柱状晶的阻碍停止了生长.

#### 4.3.2 偏析情况对比

图 11(a), (b) 分别为等轴晶运动与否的铸锭 完全凝固下的溶质分布情况,由色度标尺可知,图



图 10 不同情况下铸锭完全凝固时的形貌 (a) 等轴晶 运动; (b) 等轴晶不运动

Fig. 10. Morphology of a fully solidified ingot in different cases: (a) Equiaxed grain motion; (b) equiaxed grain immobility.

中亮色区域是正偏析区域,暗色区域是负偏析区 域.可以明显看出无论是否计入等轴晶运动,图 11 中 Line 1 和 Line 2 所划区域铸锭中的 A 偏析带 没有明显区别,而计入等轴晶运动之后铸锭的顶部 正偏析要比不计入的情况大得多.为了方便对比, 本文将整个计算域的中心部分沿 y 轴方向分为 6 块区域,如图 11(a),(b) 中黑色线条框选的部分, 区域 I 和 II 分别是以铸锭底部为底,高为铸锭总 高 10% 和 20% 的等腰三角形与等腰梯形,其中梯 形的上底为铸锭总宽的 20%,带有等轴晶的负偏析 主要产生于此;区域 VI 与区域 II 沿铸锭中心高度 呈轴对称关系,铸锭中的正偏析主要发生在此处. 竖直方向余下的 60% 区域被均分为 3 块正方形, 由下至上分别为区域 III,IV和V,它们主要被用于 分析铸锭中心的偏析情况.

铸锭中大部分区域是对称的,铸锭 CET 区域 的溶质只分析右半边,因本文主要分析等轴晶运动 对铸锭偏析的影响,故分析该区域时选区尽量避开 了只有柱状晶的范围.将 CET 区域等高分为3份 如图 11 中区域Ⅶ, Ⅷ和Ⅸ所示.



图 11 不同情况下铸锭完全凝固的溶质分布 (a) 等轴 晶运动; (b) 等轴晶不运动

Fig. 11. Solute distribution in the fully solidified ingot for different cases: (a) Equiaxed grain motion; (b) equiaxed grain immobility.

铸锭中不同位置的溶质平均浓度以及偏析情况如表3所示.无论运动与否铸锭的底部负偏析以及顶部正偏析都被很好地模拟出来,但就数值而言区域V以下即整个铸锭的中下层区域,等轴晶的运动并未对相应区域的平均溶质造成明显的影响.

等轴晶的数量越多,平均溶质越低.在铸锭的 上半区域等轴晶的运动对铸锭的宏观偏析造成了 相当明显的影响.主要原因在于区域V和VI在凝固 中期(t = 6—10 s)还存在大量的液相,此时形核 主要发生在区域VI中,区域V中的液相为枝晶的生 长以及等轴晶的运动提供了条件;在等轴晶运动的 情况下,区域VI中形核的枝晶会受重力下落至区域 V;在等轴晶不发生运动的情况下,图 11(b)区域 V液相周围的柱状晶会迅速生长并占据区域V.所 以图 11(a)相较于图 11(b)中区域V的平均溶质浓 度较低,区域VI的平均溶质较高.

为了更直观地说明等轴晶的运动对铸锭整体 溶质分布造成的影响,以下通过将尺度和偏析程度 无量纲化与大型铸锭实验的结果进行定性分析对 比. 图 12 展示了上文划分的Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ,Ⅴ和Ⅵ

	Table 3. Average concentration and segregation of index (SI) at different locations.								
	Ι	П	Ш	IV	V	VI	VII	VIII	IX
运动	0.227	0.257	0.292	0.309	0.323	0.441	0.282	0.289	0.351
偏析/%	-33.2	-24.4	-14.1	-9.1	-5.0	29.7	-17.1	-15.0	3.2%
不运动	0.228	0.278	0.298	0.3	0.341	0.384	0.278	0.289	0.345
偏析/%	-32.9	-18.2	-12.4	-11.8	0.3	12.9	-18.2	-15.0	1.5%

表 3 不同位置的平均浓度以及偏析程度

区域的无量纲平均溶质与实验结果<sup>[33]</sup>的对比,无 量纲化的处理方法已在图中变量名后方标出,结果 显示,在计入等轴晶运动时存在等轴晶的铸锭底部 区域Ⅱ负偏析的程度比不运动更高,计入等轴晶运 动的模拟数据中顶部正偏析的程度比不运动要大 的多并且更符合实际情况.铸锭中靠近壁面一侧的 区域随着所处位置的升高而升高,Ⅶ,Ⅷ和区域的 平均溶质浓度受等轴晶运动的影响较小,Ⅳ区域的 溶质受到影响最大但也只相差 1.7%,造成这种现 象的原因在于柱状晶的生长限制了等轴晶运动的 范围.



图 12 等轴晶运动与否和实验结果的偏析程度对比 Fig. 12. Comparison between the presence or absence of equiaxed crystal movement and the degree of segregation observed in experimental results.

#### 5 结 论

考虑到等轴晶运动对铸锭凝固过程有着重要 影响,建立了三场(流场、溶质场以及温度场)耦合 且计入枝晶运动的模型,并对 Fe-0.34%C 的合金 铸锭的凝固过程进行了模拟,说明了等轴晶的运动 对铸锭的微观组织形貌以及顶部的平均溶质偏析 程度具有显著的影响.得到如下结论.

1) 等轴晶的运动会一定程度上增大铸锭中晶 粒的均匀性. 相邻枝晶的生长会受到彼此的阻碍, 在等轴晶运动的过程中会增大其与周围枝晶接触 的概率, 从而降低大尺寸晶粒出现的可能性.

2) 铸锭顶部的偏析程度在有无等轴晶运动的 影响下会有接近 30% 的差异. 在模拟中无论是否 存在等轴晶的运动, 铸锭顶部都会出现正偏析, 但 偏析的大小会在很大程度上受到等轴晶运动的影 响. 在铸锭顶端形核的等轴晶在重力作用下会运动 到铸锭的中上层区域,这些等轴晶的运动会增大铸 锭顶部的正偏析的大小,同时会影响到次顶部区域 的偏析情况.

3) 铸锭中 CET 区域的偏析程度受到等轴晶运动的影响较小. 靠近壁面部分的等轴晶的运动会受到柱状晶生长的限制, 在这一区域的溶质受等轴晶影响的程度很小, 偏差最大的顶部尚未高于 2%. 理论上铸锭底部的等轴晶的运动下沉会对底部负偏析产生影响, 也许是因为本文的模拟区域不够大使得游离枝晶数量不够多, 模拟结果中底部负偏析的程度低于实际铸锭中的负偏析. 这是将来扩大计算规模后进一步研究的内容.

#### 参考文献

- Qi X B, Chen Y, Kang X H, Li D Z, Gong T Z 2017 Sci Rep 7 45770
- [2] Rátkai L, Pusztai T, Gránásy L 2019 npj Comput. Mater. 5 113
- [3] Zhang S J, Wang Y M, Wang Q, Li C Y, Li R 2021 Acta Phys. Sin. 70 238101 (in Chinese) [张士杰, 王颖明, 王琦, 李晨 字, 李日 2021 物理学报 70 238101]
- [4] Sakane S, Takaki T, Ohno M, Shibuta Y, Aoki T 2020 Comput. Mater. Sci. 178 109639
- [5] Ren J K, Chen Y, Cao Y F, Sun M Y, Xu B, Li D Z 2020 J. Mater. Sci. Tech. 58 171
- [6] Yamanaka N, Sakane S, Takaki T 2021 Comput. Mater. Sci. 197 110658
- [7] Zhang S J, Zhu B F, Li Y B, Zhang Y, Li R 2024 Comput. Mater. Sci. 245 113308
- [8] Liu L, Pian S, Zhang Z, Bao Y C, Li R, Chen H J 2018 Comput. Mater. Sci. 146 9
- [9] Wang Q, Wang Y M, Zhang S J, Guo B X, Li C Y, Li R 2021 Crystals 11 1056
- [10] Sakane S, Aoki T, Takaki T 2022 Comput. Mater. Sci. 211 111542
- [11] Meng S X, Zhang A, Guo Z P, Wang Q G 2020 Comput. Mater. Sci. 184 109784
- [12] Takaki T 2023 IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. 1274 012009
- [13] Flemings M C, Mehrabian R, Nereo G E 1968 T. Metall. Soc. AIME 239 1449
- [14] Bennon W D, Incropera F P 1987 Int. J. Heat Mass Tran. 30 2161
- [15] Bennon W D, Incropera F P 1987 Int. J. Heat Mass Tran. 30 2171
- [16] Beckermann C, Viskanta R 1988 Physicochemical Hydrodynamics 10 195
- [17] Gu J P, Beckermann C 1999 Metall. Mater. Trans. A 30 1357
- [18] Wu M, Ludwig A, Kharicha A 2016 Appl. Math. Model. 41 102
- [19] Zhang Z, Bao Y, Liu L, Pian S, Li R 2018 Metall. Mater. Trans. A 49 2750
- [20] Zhang S, Li Y, Zhang S, Zhu B, Li R 2025 Int. J. Therm. Sci. 211 109737
- [21] Rappaz M, Thévoz P H 1987 Acta Metall. 35 2929
- [22] Zhu M F, Lee S Y, Hong C P 2004 Phys. Rev. E 69 061610

- [23] Sun D K, Zhu M F, Pan S Y, Yang C R, Raabe D 2011 Comput. Math. Appl. 61 3585
- [24] Zhu M, Stefanescu D 2007 Acta Mater. 55 1741
- [25] Wen B, Zhang C, Tu Y, Wang C, Fang H 2014 J. Comput. Phys. 266 161
- [26] Mei R, Yu D, Shyy W, Luo L S 2002 Phys. Rev. E 65 041203
- [27] Drummond J E, Tahir M I 1984 Int. J. Multiphase Flow 10 515
- [28] Zhang Z 2020 M. S. Thesis (Tianjin: Hebei University of Technology) (in Chinese) [张照 2020 硕士学位论文 (天津: 河

北工业大学)]

- [29] Shan X 1997 Phys. Rev. E **55** 2780
- [30] Clever R M, Busse F H 1974 J. Fluid Mech. 65 625
- [31] Wu M, Könözsy L, Ludwig A, Schützenhöfer W, Tanzer R 2008 Steel Res. Int. 79 637
- [32] Luo S, Wang W, Zhu M 2018 Int. J. Heat Mass Tran. 116 940
- [33] Ge H H, Li J, Guo Q T, Ren F L, Xia M X, Yao J H, Li J G 2021 Metall. Mater. Trans. B 52 2992

### Study of macroscopic segregation in ingot considering the movement and growth of equiaxial crystals<sup>\*</sup>

ZHANG Yang ZHANG Shijie LI Yunbo LI Ri<sup>†</sup>

(School of Materials Science and Engineering, Hebei University of Technology, Tianjin 300401, China)

(Received 9 December 2024; revised manuscript received 19 February 2025)

#### Abstract

The solidification process of alloy ingot is often accompanied by the phenomena of free dendrites growing and colliding with each other while moving, which has a non-negligible influence on the temperature field, flow field, solute field and microstructure of the ingot, and it is one of the key issues in the study of ingot solidification organization formation. The cellular automata-lattice Boltzmann (CA-LB) coupling model has been developed rapidly in recent years in dealing with the moving dendrites, which can not only maintain the morphology of the moving dendrites well, but also calculate the mutual collisions between the dendrites reasonably. In this work, the cell-automata-lattice Boltzmann model for simulating the growth of free dendrites is improved. Alternating direction implicit iteration method is used to solve the differential heat conduction equation, and the simulation parameters are not limited by stability conditions in this method. In this research, the accuracy of the flow-solid coupling of the model is verified by taking the flow around a circular cylinder for example, and the temperature field of the model is well coupled under the natural convection condition. Finally, the solidification process of Fe-0.34%C alloy ingots with or without equiaxed grain movement is simulated using this model. The simulation results show that the movement of equiaxed grains increases the contact probability with the neighboring dendrites, which leads to a more uniform grain size in the ingot; the movement of dendrites also changes the solute distribution in the center of the melt, especially increasing the size and range of the hot-top segregation; the movement of equiaxed grains is impeded by the columnar crystals, and therefore the CET region is not much affected by the movement of dendrites.

Keywords: ingot, macroscopic segregation, numerical simulation, dendrite movement

**PACS:** 81.10.Aj, 81.10.Mx, 47.11.Bc

**DOI:** 10.7498/aps.74.20241702

**CSTR:** 32037.14.aps.74.20241702

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 51475138, 51975182).

<sup>†</sup> Corresponding author. E-mail: sdzllr@163.com

## 物理学报Acta Physica Sinica





Institute of Physics, CAS

#### 计入枝晶运动生长的铸锭宏观偏析的研究

张洋 张士杰 李云博 李日

# Study of macroscopic segregation in ingot considering the movement and growth of equiaxial crystals ZHANG Yang ZHANG Shijie LI Yunbo LI Ri

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 74, 108102 (2025) DOI: 10.7498/aps.74.20241702 CSTR: 32037.14.aps.74.20241702 在线阅读 View online: https://doi.org/10.7498/aps.74.20241702 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn

#### 您可能感兴趣的其他文章

#### Articles you may be interested in

基于元胞自动机--格子玻尔兹曼模型的枝晶碰撞行为模拟

Simulation of dendrite collision behavior based on cellular automata-lattice Boltzmann model 物理学报. 2021, 70(23): 238101 https://doi.org/10.7498/aps.70.20211292

Fe-Cr合金晶界偏析及辐照加速晶界偏析的相场模拟

Phase field simulation of grain boundary segregation and radiation-enhanced segregation in Fe-Cr alloys 物理学报. 2021, 70(11): 116101 https://doi.org/10.7498/aps.70.20201840

大功率热平衡感应耦合等离子体数值模拟及实验研究

Numerical simulation and experimental study of high-power thermal equilibrium inductively coupled plasma 物理学报. 2021, 70(9): 095204 https://doi.org/10.7498/aps.70.20201610

固态电解质电池锂枝晶生长机械应力-热力学相场模拟研究

Mechanical stress-thermodynamic phase-field simulation of lithium dendrite growth in solid electrolyte battery 物理学报. 2023, 72(22): 220201 https://doi.org/10.7498/aps.72.20230824

基于力-热-电化学耦合下固态锂电池枝晶生长的相场模拟

Phase field simulation of dendrite growth in solid-state lithium batteries based on mechaincal-thermo-electrochemical coupling 物理学报. 2025, 74(7): 070201 https://doi.org/10.7498/aps.74.20241727

#### 不同晶粒度高纯铜层裂损伤演化的有限元模拟

Numerical simulation on dynamic damage evolution of high pure copper with different grain sizes 物理学报. 2021, 70(20): 204601 https://doi.org/10.7498/aps.70.20210726